

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф.
56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Типы сверхтонкого цемент «Микродур»®

Два основных типа:

- Тип „P” – на основе портландцемента (ускоренное затвердевание)
- Тип „R” – с повышенной сульфатостойкостью (высокая проникающая способность)

Степени тонкости:

- „F” – 95 % проходят через сито 16 мкм
- „U” – 95 % проходят через сито 9,5 мкм
- „X” – 95 % проходят через сито 6 мкм

В нефте- и газодобывающей промышленности чаще всего используется тип „R/U”

Характеристики MIKRODUR®

Характеристики	R-F	R-U	R-X
Насыпная плотность, кг/л	≈ 0,7	≈ 0,7	≈ 0,7
Абсолютная плотность, кг/л	≈ 2,9	≈ 2,9	≈ 2,9
Уд. поверхность, Блайн, см ² /г	≈ 12.000	≈ 16.000	≈ 19.000
Сито 50% прохода, мкм	≤ 5	≤ 3,5	≤ 2,5
Сито 95% прохода, мкм	≤ 16	≤ 9,5	≤ 6,0
Пред. прочн. сжатия (1 суток/ 20°C), МПа	≥ 5	≥ 10	≥ 25
Пред. прочн. сжатия (2 суток/ 20°C), МПа	≥ 15	≥ 35	≥ 45
Пред. прочн. сжатия (28 суток/20°C), МПа	≥ 65	≥ 70	≥ 70

Применение:

1. в строительстве как стабилизация грунтов и уплотнительных щелей; восстанавливать прочность строительных конструкций.
2. в нефте- и газодобывающей промышленности, как добавка для достижения повышенной ранней прочности, так и для приготовления растворов для ремонтных работ и герметизации слоев.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства