



Манопокс Кат 35

КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СМОЛ МАНОПОКС

ОПИСАНИЕ

Манопокс Кат 35 - катализатор, специально разработанный для ускорения процесса полимеризации эпоксидных смол Манопокс (352, 352АВ, 331 и др).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации смол на эпоксидной основе Манопокс, когда это необходимо: пониженные температуры, высокая влажность, необходимость ускоренного ввода конструкции в эксплуатацию.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление смеси. Катализатор можно добавлять как в готовую смесь, так и предварительно в компонент Б, из расчета 1-4% от массы вяжущего (жидкой части смеси). Например, на комплект смолы Манопокс 352 весом 32 кг добавляют 320 - 1280 г Манопокс Кат 35, в то время, как для Манопокс 331 дозировка должна быть уменьшена в 4-5 раз. Рекомендуется перед применением ускорителя проконсультироваться с техническим специалистом ООО «Гидрозо». Добавление большего количества Манопокс Кат 35 допустимо, однако не приводит к значительному снижению времени полимеризации.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C.

УПАКОВКА

Поставляется в 1 кг банках, ведрах по 10, 20 кг и бидонах по 50 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
- Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также попадание материала в пищевые продукты.
- Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.
- По запросу можно получить Листы безопасности на материал.
- Пустая упаковка и отходы после применения матери-

- ала, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.
- За информацией не указанной в данном техническом описании обращайтесь в Технический отдел Гидрозо.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопокс Кат 35.

Параметры	Показатели
Внешний вид продукта	Желтоватая жидкость
Запах	Характерный
Плотность, кг/м ³	1000 ± 50
Сокращение времени реакции, раз	
1% ускорителя	1,5-2
4% ускорителя	4-5