

# VANDEX BB 75 E PK 75

## ЭЛАСТИЧНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ

- двухкомпонентный
- не подверженная выцветам обмазочная гидроизоляция
- применим на участках, где возможно появление трещин
- для бетона, каменной кладки и оштукатуренной поверхности

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

VANDEX BB 75 E - двухкомпонентный состав на цементной основе с полимерными добавками для обмазочной гидроизоляции. Покрытие не выцветает, обладает гидрофобными свойствами, устойчивостью к воздействию воды и влаги. Приготавливается из сухого состава VANDEX BB 75 и эластификатора VANDEX PK 75.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

VANDEX BB 75 E наносится на бетонные, каменные и оштукатуренные поверхности, требующие изоляции и защиты от воды и влаги. Благодаря эластичности может применяться на тех участках, где есть вероятность трещинообразования и деформаций. Возможны ограничения по применению материала в сооружениях для питьевой воды.

### СВОЙСТВА

Благодаря содержанию в составе VANDEX BB 75 E цемента, кварцевого песка с упорядоченной гранулометрией и специальных химических добавок, а также эластифицирующего компонента, покрытие водонепроницаемо (испытано при давлении 7 бар) и эластично. Обладает способностью перекрывать трещины до 0,5 мм. Имеет хорошую совместимость с материалом VANDEX BB 75. Состав обладает исключительно высокими адгезионными свойствами как в начале, так и по окончании периода схватывания, поэтому его можно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности. Покрытие долговечно, является морозо- и теплостойким, и в то же время паропроницаемым. Обеспечивает надежную защиту от двуокиси углерода (CO<sub>2</sub>). VANDEX BB 75 E не является декоративным материалом.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание, на которое наносится состав, должно быть прочным и относительно ровным, без раковин, выступов и глубоких трещин. Битум, масло, жировые пятна и остатки краски должны быть очищены соответствующими способами.

Цементное молоко и слабый бетон следует удалить с помощью бучарды или пескоструйным методом. Поверхность нужно хорошо смочить водой, чтобы во время нанесения она была влажной (но не мокрой).

### СМЕШИВАНИЕ

Сухой состав VANDEX BB 75 E (25 кг) помещают в чистую емкость, добавляют 10 кг эластификатора VANDEX PK 75 (жидкий компонент) и перемешивают миксером в течение 3 минут.

### НАНЕСЕНИЕ

Приготовленный состав VANDEX BB 75 E можно наносить мастерком или с помощью распылителя. Не следует выполнять работы при температуре ниже +5 °С или наносить материал на замороженное основание. Максимальный расход материала при нанесении за один прием 4 кг/м<sup>2</sup>. На период схватывания следует обеспечить защиту покрытия от неблагоприятных погодных условий.

### РАСХОД

	Минимальная толщина гидроизоляционного слоя	Приблизительный минимальный расход приготовленного состава
1. Грунтовая влага	2 мм	4 кг/м <sup>2</sup>
2. Фильтрация поверхностных стоков	2 мм	4 кг/м <sup>2</sup>
3. Вода под давлением	2,5 мм	5 кг/м <sup>2</sup>
<b>Максимальная толщина слоя 4 мм</b>		

## УПАКОВКА

VANDEX BB 75 (сухой компонент) - бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовой подкладкой.

Эластификатор VANDEX PK 75 (жидкий компонент) - пластиковые канистры по 10 кг.

## ХРАНЕНИЕ

VANDEX BB 75. Материал следует хранить в закрытом сухом помещении. Срок годности в нераспечатанной и неповрежденной фабричной упаковке 12 месяцев.

VANDEX PK 75. Материал следует предохранять от замораживания. Срок годности в нераспечатанной и неповрежденной фабричной упаковке 6 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	BB 75 (сухой компонент)	Эластификатор PK 75 (жидкий компонент)
Агрегатное состояние	порошок	жидкость
Цвет	серый	молочно-белый
Насыпная плотность	прим. 1,4 Мпа	
Плотность при 20 °С		прим. 1,08 Мпа
Показатель рН		6-7
	BB 75 E (после смешивания)	BB 75 (затвердевший)
Цвет	серый	серый
Плотность	1,7 кг/л	
Удлинение при разрыве		20%
Время схватывания	3-4 час.	
Сопrotивление разрыву		0,8 Н/мм <sup>2</sup>
Перекрытие трещин		0,5 мм

*Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях.  
На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.*

## ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

VANDEX BB 75 E - высокощелочной материал. Не допускать попадания на кожу и в глаза. Рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Более подробную информацию см. в Справочном листе данных по безопасности материала.