



Ultratop Stucco

Заполнитель изготовленный из специальных гидравлических вяжущих для герметизации микропористости, которая формируется после первой полировочной фазы в покрытии Ultratop



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ultratop Stucco используется всегда, когда для полов изготовленных из **Ultratop** необходимо получить идеально гладкую, ровную и светоотражающую поверхность, или специального эффекта такого как «полированный» или «венецианская мозаика» в качестве альтернативы «натуральному» эффекту неполированного самовыравнивающего раствора.

Ultratop Stucco используется, для запечатывания микропористости, которая образуется на поверхности затвердевшего **Ultratop** во время процесса «сухой» полировки, сразу после предварительного «грубого» цикла.

Некоторые примеры применения

- Обработка напольных покрытий из **Ultratop** при сухой полировке для создания полов с полированной поверхностью.
- Напольные покрытия, изготавливаемые из **Ultratop** и заполнителя **Dynastone Color** для создания эффекта «венецианской мозаики».
- Напольные покрытия, изготавливаемые из **Ultratop** и натурального заполнителя (мрамор, гранит и т.п.) для создания эффекта «венецианской мозаики».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultratop Stucco это специальный порошковый продукт, изготовленный из специальных гидравлических вяжущих в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских лабораториях MAPEI.

Ultratop Stucco применяется для герметизации микропористости, которая образуется на поверхности затвердевшего **Ultratop Stucco** (около 2 дней после нанесения) после первой сухой полировки, так называемой «грубой», которая проводится с использованием полировочных машин с алмазными дисками.

Ultratop Stucco выпускается в тех же цветах, что и **Ultratop**, самовыравнивающийся раствор (белый, светло-серый, бежевый, красный, антрацит и стандартный), чтобы соответствовать цвету раствора.

Как только **Ultratop Stucco** затвердеет (примерно через 24 часа при температуре около +20°C) обработка может быть продолжена, используя остальные инструменты до получения требуемого эффекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не добавляйте воды в смесь, как только **Ultratop Stucco** начинает схватываться.
- Не добавляйте известь, цемент, гипс или другие вяжущие в **Ultratop Stucco**.
- Не добавляйте красители в **Ultratop Stucco**.
- Не наносите **Ultratop Stucco** при температурах ниже, чем +5°C и выше, чем +35°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания **Ultratop**

После «огрубления» поверхности **Ultratop** с помощью специальных полировочных машин с алмазными дисками, слегка смочите пол губкой.

Подготовка и нанесение продукта

Подготовьте смесь соответствующего цвета и смешайте **Ultratop Stucco** с 30-40% чистой воды по весу, используя низкоскоростной электрический смеситель, до образования требуемой консистенции.

Нанесите наполнитель на смоченную поверхность **Ultratop**, используя гладкий резиновый шпатель, заполняя всю пористость на поверхности.

Подождите пока полностью высохнет (примерно 24 часа при температуре +20-23°C) перед завершением полировочных операций, используя остальной инструмент для получения блестящей, светоотражающей поверхности.

Очистка

Пока **Ultratop Stucco** еще свежий, инструменты можно очистить с помощью воды. После затвердевания очистка возможна только механически.

РАСХОД

В соответствии с микропористостью, присутствующей на поверхности **Ultratop**.

УПАКОВКА

Ultratop Stucco поставляется в ведрах по 5 кг.

ХРАНЕНИЕ

Ultratop Stucco остается стабильным в течение 12 месяцев при хранении в сухом месте, в оригинальной герметичной упаковке.

ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Ultratop Stucco не является опасным продуктом, согласно действующим нормам и правилам согласно классификации смесей.

Используйте защитные очки и перчатки.

О более подробной и полной информации о безопасном использовании продукта, обратитесь к последней версии Паспорта Безопасности Продукта.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Dampening the surface with a sponge



Application of Ultratop Stucco

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует убедиться в том, что материал соответствует предусмотренному применению, и возложить на себя полную ответственность за последствия, связанные с применением данного материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с текущей версией технического описания продукции на нашем сайте www.mapei.com

Всю необходимую информацию по продукции можно получить на сайте www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)	
Идентификация продукта	
Консистенция:	мелкий порошок
Цвет:	светло-серый, стандартный, белый, бежевый, красный и антрацитовый
Насыпная плотность (кг/м ³):	850
Сухой остаток (%):	100
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23⁰С и остат. вл. 50%)	
Соотношение смешивания:	30-40 частей воды на 100 частей Ultratop Stucco по весу
Плотность смеси (кг/м ³):	1 700 – 1 800
Температура нанесения:	от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С
Время жизнеспособности (в ведре):	50-60 минут
Время схватывания:	100 – 150 минут



ООО «Герникон», 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д.20, оф.56
ИНН/КПП 7730241001/773001001