

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Geoflex

Описание

Geoflex прочная, туго пластичная не вспенивающаяся двухкомпонентная органоминеральная смола для инъекционных работ.

Область применения

- упрочнение нарушенных зон угольных пластов;
- предотвращение отжима угля в очистных и подготовительных забоях;
- тампонаж угольного массива для уменьшения газопроницаемости;
- анкерование горных пород с упрочнением окружающего массива;
- бесфундаментное крепление ленточных конвейеров и другого вспомогательного оборудования.

Описание компонентов

Geoflex компонент А – специальный силикат натрия с добавками.

Geoflex компонент Б – модифицированный полиизоцианат, который придает гибкость реакционному составу.

Принцип действия

Органоминеральная смола Геофлекс состоит из двух жидких компонентов, которые в объемном соотношении 1:1 при помощи насоса подаются раздельно по шлангам, перемешиваются в смесителе и через анкерную систему и герметизатор нагнетаются в обводненный горный массив под давлением 60-90 бар. Реакция компонентов начинается в смесителе, а полное отверждение полимерной смеси происходит через 3-4 минуты после смешивания компонентов.

Основные преимущества:

- Отвержденная смола эластична и способна деформироваться под влиянием нагрузок при сохранении своей несущей способности;
- Объем смолы после реакции компонентов не увеличивается, что не приводит к повышению трещиноватости и разрушению упрочняемого массива;

Не реагирует с водой;

- Благодаря своей эластичности рассеивает энергию деформации при сдвиге;
- Высокая устойчивость к кислотам, щелочам, солям и многим органическим растворителям.

Параметры реакции

	Geoflex
Время начала реакции при 15°C	2'00"±30"
Время окончания реакции	3'45"±35"
Температура реакции, °C	98
Фактор вспенивания	1
Конечное состояние	Твердое эластичное

Характеристики продукта

	Geoflex комп.А	Geoflex комп.Б
Плотность при 25°C, кг/м³	1480 ± 30	1140 ± 30
Цвет	бесцветный	коричневый
Температура воспламенения, °C	не воспламеняется	> 170
Вязкость при 15°C, МПа*с	260 ± 30	150 ± 30

Форма поставки

Geoflex компонент А — пластиковая канистра 35 кг;
Geoflex компонент В — пластиковая канистра 30 кг.

Условия и срок хранения:

Не менее 12 месяцев при соблюдении температуры хранения 10-30°C. Допускается транспортировка материалов при температуре до - 40°C с последующим хранением в теплых условиях.

Компоненты смолы должны обязательно прогреваться перед применением не менее 24 часов при температуре не ниже +20°C. Необходимо избегать локального перегрева стенок канистр.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства