

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

---

## Инструкция по применению Золь-силикатной дизайн-лазури «ПРОЧНИНЬ»

Назначение: Золь-силикатная дизайн-лазурь «ПРОЧНИНЬ» предназначена для придания декоративного эффекта на минеральных основаниях (известковых, известково-цементных, цементно-песчаных штукатурок и шпатлевок, кирпичей, бетона, кроме гипса). Может наноситься на поверхности ранее окрашенными дисперсионными силикатными и золь-силикатными материалами «ПРОЧНИНЬ». Используется для фасадных и интерьерных работ, в том числе зданий, имеющих статус памятников архитектуры, для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений и прочих общественных зданий.

Способ применения: Перед применением дизайн-лазурь тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить водой или золь-силикатным разбавителем в количестве не более 5 % от массы.

Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать биозащитным составом. Трещины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания составом.

Перед нанесением дизайн-лазури на неокрашенную поверхность основание необходимо загрунтовать. Для грунтования использовать золь-силикатный или дисперсионный силикатный грунт «ПРОЧНИНЬ».

Дизайн-лазурь наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 8 °С.

Время сушки одного слоя покрытия при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % составляет 4-6 часов. Для равномерного высыхания дизайн-лазури необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков.

При температуре ниже 15 °С допускается увеличение времени сушки до 24 часов.

Дизайн-лазурь наносят на поверхность, с предварительно высушенным грунтом или краской кистью или валиком. Возможно использование других инструментов для достижения необходимого эффекта (мягкая ткань, губка и пр.)

Расход дизайн-лазури при нанесении на гладкую поверхность в один слой составляет 150-200 г/м<sup>2</sup>.

При нанесении дизайн-лазури на шероховатые поверхности расход увеличивается.

Точный расход определяется путем пробного окрашивания.

Меры предосторожности: Окрасочные работы следует производить на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук применять защитные перчатки. После работы руки вымыть с мылом, кисти и инструменты промыть водой.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре не ниже 5 °С.

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!**

**ВНИМАНИЕ:** Жидкое калийное стекло вступает в химическую реакцию со стеклом, керамикой, глазурью, металлами, лаковыми покрытиями и пр. Закрывать (оклеить) элементы, которые могут быть запачканы. Загрязнения устранять немедленно. Использовать защитные тенты (сетки) на лесах.