

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

ASO®-Unigrund-GE

Артикул 2 05536

Готовая к применению грунтовка

Свойства:

- быстрое высыхание
- универсальное применение
- водостойка, стойка к щелочам
- не содержит растворителя



Форма поставки: ёмкости 1 л, 5 л, 10 л, 25 л,
210 л и 1000 л
Расход: ок. 200 гр/м²

Требования к обрабатываемой поверхности:

Основание должно быть твердым и прочным, чистым, сухим, не иметь субстанций, негативно влияющих на адгезию. «Текущие» стяжки следует зашлифовать и удалить пыль. Нестабильные или снижающие адгезию слои, такие как, например, смазки для опалубки, старые слои клея и шпатлёвки или остатки покрытий и краски необходимо удалить без остатка посредством шлифования, фрезерования, дробеструйной обработки или при помощи жёсткой щётки.

Способ применения:

ASO-Unigrund-GE готов к применению. Нанесение можно производить при помощи кисти, щётки, мелкопористого губчатого валика или соответствующим разбрызгивателем. Предотвращать перенасыщение основания и образование луж. ASO-Unigrund-GE должен полностью высохнуть, прежде чем будут производиться дальнейшие работы.

Область применения:

ASO-Unigrund-GE снижает впитывающую способность основания, связывает пыль на поверхности, оказывает упрочняющее действие, предотвращает слишком быстрый отъём воды затворения из шпатлевальных растворов. ASO-Unigrund-GE применяется для грунтования впитывающих и слегка осыпающихся оснований из гипсосодержащих материалов (штукатурки, половицы, плитки, стяжки), бетона, каменной кладки и т.д. Применяется в качестве грунтовки для гидроизоляционных материалов поверхностей (например SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), растворов для тонкой постели таких как LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, АК7P, UNIFIX, а также для настенных шпатлёвок и выравнивающих растворов для пола, таких как SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 и ASO-NM15 – также и для наружных работ.

Технические характеристики:

Основа: акрилатная дисперсия
Цвет: зеленоватый
Температура работы с материалом / основания: +5°C + 30°C Плотность: 1,0 гр/см³

Особые указания:

- Перед нанесением следующего слоя грунтовка должна быть полностью высохшей
- Защищать не подлежащие обработке поверхности от воздействия ASO-Unigrund-GE
- Не применять методом «сырое на сырое»
- Брызги сразу смывать водой.

техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке.

Очистка инструмента: в свежем состоянии водой
Хранение: 15 месяцев, при
положительных
температурах, в
оригинальной закрытой
упаковке. Вскрытые
упаковки использовать
незамедлительно.

Просьба соблюдать
требования
действующего
листа безопасности
ЕС!



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененно материала в случаях, не упомянутых в данном