



Quarzgrund

Адгезионная грунтовка и покрытие для минеральных оснований со слабой впитывающей способностью

| Доступные позиции | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Кол-во на палете | 48 | 32 |
| Единица упаковки | 5 л | 12,5 л |
| Тип упаковки | ведро пласт. | ведро пласт. |
| Код упаковки | 05 | 13 |
| Арт. № | | |
| 2810 | ■ | ■ |

Расход

~ 0,2 - 0,3 л/м² в зависимости от основания



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Минеральные основания с низкой впитывающей способностью (товарный бетон, залитый в опалубку с использованием полиэтиленовой пленки, массивные бетонные плиты, сборные бетонные элементы, изготовленные с использованием стальной опалубки)
- Адгезионный мост между не подходящей для оштукатуривания поверхностью и наносимой штукатуркой
- Грунтовочное покрытие для придания структуры
- Грунтование керамических облицовочных покрытий

Свойства



- Повышает шероховатость/ сцепляемость
- Высокая адгезионная способность
- С белым пигментом
- С крупнозернистым наполнителем
- Щелочестойкость

Технические параметры продукта

| | |
|--------------------|--------------|
| Вещество-носитель | вода |
| Сухой остаток | 70 % |
| Плотность (20 °С) | ~ 1,40 г/мл |
| Вязкость | ~ 2000 мПа·с |
| Макс. размер зерна | 0,7 мм |
| Уровень pH | 8 |
| Внешний вид | белый |


Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).
Не должно быть вредоносных солей.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.
Равномерно нанести материал кистью, валиком или распылением.

Указания по применению

Строительные дефекты (например, трещины, потрескавшиеся швы, дефектные примыкания, капиллярный подъем влаги) устранить до начала работ с продуктом. Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

■ Высыхание

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% последующая обработка возможна через 12 часов.

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Общие указания

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка



Валик из овечьей шерсти, кисть флейцевая, подходящее распылительное оборудование

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/а): макс. 30 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 1 г/л.

[VOC_Aa_30_01]

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства