



## VZ MB

Жидкий замедлитель схватывания для МВ 2К

### Доступные позиции

Кол-во на палете	360
Единица упаковки	15 x 1 л
Тип упаковки	флакон пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
3005	■

**Расход** Макс. 250 мл на 25 кг МВ 2К

**Область применения** ■ Замедление скорости схватывания МВ 2К

**Свойства** ■ Замедляет схватывание и оказывает разжижающее действие на МВ 2К

### Технические параметры продукта

Плотность (20 °С)	~ 1,02 г/см <sup>3</sup>
Растворимость	диспергируется в воде
Внешний вид	прозрачная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты** > **МВ 2К (3014)**

### Подготовка материала

■ **Замешивание**

При легком перемешивании добавить VZ MB (макс. 250 мл) в жидкий компонент МВ 2К (10,6 кг).

Макс. количество добавления: 250 мл на упаковку 25 кг МВ 2К

Замедляющее действие при 30 °С до 100 мин.



### Условия хранения / срок хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от прямого попадания солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте.



---

**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

---

**Указания по  
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.