

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

---

## ASO-EZ6-PLUS

Art.-Nr. 205500-002

Быстротвердеющая сухая смесь для  
ранней укладки плитки

**Описание:**

- Быстротвердеющая сухая смесь для устройства цементной стяжки на изоляции или разделительном слое и стяжки для обогреваемых полов. Пригодна для внутренних и наружных работ.
- Допускается хождение примерно через 4 часов. Наносится методом "свежее на свежее" или как цементная стяжка, через один день возможна укладка плитки. Вся информация приведена для + 23 °С и относительной влажности воздуха 50%. Через 3 дня можно нагревать по общепризнанным правилам создания "тёплых" полов. \* Класс качества: СТ-С60-Ф7-А9.

**Расход:**

Толщина стяжки 3 см = около 60 кг/м<sup>2</sup>  
Толщина стяжки 4 см = около 80 кг/м<sup>2</sup>  
Толщина стяжки 5 см = около 100 кг/м<sup>2</sup>  
Толщина стяжки 6 см = около 120 кг/м<sup>2</sup>